

Descriere: Emulsie de copolimer acrilic pe bază de apă, pentru decorarea suprafețelor interioare.

Proprietăți: Recomandată pentru suprafețe minerale pregătite corespunzător: beton, tencuieli, gleturi, plăci de gips-carton. Vopseaua are o foarte mare rezistență la uzură (de 10 ori mai mare ca Dulux Trade Vinyl Matt), petele putând fi îndepărtate cu ușurință fără a afecta culoarea sau aspectul final al suprafeței. Este disponibilă în variantele: light, medium, extradeep și Pure Brilliant White (vopsea lavabilă pentru interior de un alb intens). Vopseaua se recomandă și pentru aplicarea în băi sau bucătării.

Aspect: Satinat

Culoare: Vezi cartela de culori

Colorare: În sistemul de nuanțare Dulux

Mod de aplicare: Se aplică cu pensula, cu rola sau prin pulverizare. Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi, praf sau mușchi). Suprafețele nerezistente, exfoliate sau crăpate din zugrăvelile vechi se înlătură prin decapare sau prin șlefuire. Eventualele defecte ale pereților trebuie reparate și nivelate cu mortar sau glet. Suprafețele noi de tencuială se vor finisa după 3 - 4 săptămâni (grad de umiditate < 15%). Suprafețele noi se amorsează cu Dulux Grunt. Vopseaua se poate dilua în funcție de tipul suprafeței și metoda de aplicare, astfel:

a). pentru suprafețele noi, absorbante, primul strat în aplicare cu pensula sau rola: 1 parte apă / 10 părți vopsea

b). pulverizare convențională : 1 parte apă / 5 părți vopsea

Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. NU se diluează ! (excepție: cazurile de mai sus). Temperatura suprafeței, a vopselei și a mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 10°C - 30°C. Umiditatea mediului ambiant nu trebuie să depășească 65%.

Sistem de straturi recomandat: Se vor aplica 2 straturi de vopsea Dulux Trade Diamond Eggshell cu respectarea unui timp de uscare de 4 - 6 ore între straturi, în funcție de temperatură și umiditate. (Atenție: pentru anumite nuanțe, mașina de nuanțat va indica aplicarea a 3 straturi de vopsea nediluată). Dacă suprafața a fost vopsită anterior tot cu aceeași culoare Diamond Eggshell este necesar un singur strat de vopsea. Rezistența maximă la uzură se va obține după 7 zile de la aplicarea vopselei. Petele de murdărie se pot îndepărta cu ușurință folosind imediat o cârpă moale, apă și săpun. Frecarea insistentă sau folosirea de materiale abrazive pentru îndepărtarea petelor va deteriora aspectul vopselei.

Recondiționare: Suprafețele anterior vopsite care necesită reparații se pregătesc corespunzător după care se procedează ca mai sus.

Uscare: La 20°C: între straturi, 4 - 6 ore

Consum specific: maxim 16 m² / litru / strat; cifra este orientativă și poate depinde de calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării.

Întreținerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare: 60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheț!

Disponibil în cutii de: 1, 2.5 L și 5 L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.

**AkzoNobel**

Tomorrow's Answers Today

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișă cu date de securitate.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.

Bd Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București

Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax: 021.528.05.02

www.akzonobel.com