

Descriere: Lac monocomponent, pe bază de rășină alchidică în solvent organic.

Proprietăți: Recomandat pentru finisarea suprafețelor lemnoase la interior: parchet, pardoseli, balustrade sau alte elemente supuse traficului și uzurii. Formează o peliculă lucioasă sau semilucioasă, cu rezistență sporită la exploatare în condiții de trafic normal și intens precum și la detergenți sau alte produse de curățare pe bază de alcool. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

Aspect: Lucios și semilucios

Culoare: Incolor

Mod de aplicare: Se aplică pe lemnul curat, perfect uscat și sănătos (umiditate sub 18%). Eventualele pete de rășină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic. Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 15°C - 30°C. Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea produsului sub directă acțiune a razelor solare. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Se aplică cu pensula sau cu rola specială pentru lac, în direcția fibrelor lemnului.

Sistem de straturi recomandat:

Se vor aplica 3 – 4 straturi Sadolin Samba astfel:

- primul strat: Sadolin Samba diluat cu 10% diluant sintetic urmat de
- 2 - 3 straturi Sadolin Samba în funcție de gradul dorit de rezistență la trafic

Recondiționare: Suprafețele anterior vopsite sau cu pelicula de lac exfoliată se decapează și se șlefuiesc până la lemn curat și sănătos după care se procedează ca mai sus. Suprafețele anterior lăcuite cu pelicula de lac intactă se vor șlefui ușor, se va îndepărta praful astfel rezultat și se va aplica Sadolin Samba în unul sau două straturi.

Uscare: La 20°C : la atingere – între 4 și 6 ore, în profunzime – între 8 și 10 ore; între straturi - 10 ore; rezistențele fizico-mecanice la trafic intens și acțiuni exterioare se obțin după 5 - 7 zile de la aplicare.

Consum specific: 8 - 10 m² / litru; cifrele sunt orientative și pot depinde de esența lemnului, calitatea suprafeței sau de condițiile atmosferice la momentul aplicării.

Întținerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu diluant sintetic. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare: 60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură și flacără deschisă.

Disponibil în cutii de: 0.75 L, 2.5 L și 5 L

Produs inflamabil! Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.

Bd Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București

Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax:021.528.05.02

www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișă cu date de securitate.