

DULUX TRADE Diamond Eggshell

Vopsea lavabilă de interior,
bază pentru sistemul de nuanțare

Emulsie de copolimer acrilic pe bază de apă,
pentru decorarea suprafețelor interioare.
Recomandată pentru suprafețe minerale pregătite
corespunzător: beton, tencuieli, gleturi, plăci de gipscarton.
Vopseaua are o foarte mare rezistență la uzură (de 10
ori mai mare ca Dulux Trade Vinyl Matt), petele putând
fi îndepărtate cu ușurință fără a afecta culoarea sau
aspectul final al suprafeței. Este disponibilă în variantele:
light, medium, extradeep și Pure Brilliant White (vopsea
lavabilă pentru interior de un alb intens). Vopseaua se
recomandă și pentru aplicarea în băi sau bucătării.

ASPECT

Satinat.

CULOARE

A se vedea cartela de culori.

COLORARE

În sistemul de nuanțare Dulux,
în peste 10.000 de nuanțe.

MOD DE APLICARE

Se aplică cu pensula, cu rola sau prin
pulverizare. Suprafețele trebuie să fie uscate
și curate (fără pete de ulei, grăsimi, praf sau
mucegai). Suprafețele nerezistente, exfoliate
sau crăpate din zugrăvelile vechi se înlătură
prin decapare sau prin șlefuire. Eventualele
defecte ale pereților trebuie reparate și
nivelate cu mortar sau glet. Suprafețele noi
de tencuială se vor finisa după 3–4 săptămâni
(grad de umiditate < 15%). Suprafețele
noi se amorsează cu Dulux Grunt

Vopseaua se poate dilua în funcție de tipul
suprafeței și metoda de aplicare, astfel:

- pentru suprafețele noi absorbante,
primul strat în aplicare cu pensula sau
rola: 1 parte apă / 10 părți vopsea;
- pulverizare convențională
parte apă / 5 părți vopsea.

Produsul se omogenizează foarte bine înainte
de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Nu
se diluează! (excepție: cazurile de mai sus).

Temperatura suprafeței, a vopselei și a
mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă
între 10–30°C. Umiditatea mediului
ambiant nu trebuie să depășească 65%.

SISTEM DE STRATURI RECOMANDAT

Se vor aplica 2 straturi de vopsea Dulux
Trade Diamond Eggshell respectarea
unui timp de uscare de 4–6 ore între
straturi, în funcție de temperatură și
umiditate. (Atenție: pentru anumite nuanțe,
mașina de nuanțat va indica aplicarea
a 3 straturi de vopsea nediluată).

Dacă suprafața a
fost vopsită anterior
tot cu aceeași culoare
Diamond Eggshell este
necesar un singur strat de
vopsea. Rezistența maximă
la uzură se va obține după
7 zile de la aplicarea vopselei.
Petele de murdărie se pot îndepărta
cu ușurință folosind imediat o cârpă moale,
apă și săpun. Frecarea insistentă sau folosirea
de materiale abrazive pentru îndepărtarea
petelor va deteriora aspectul vopselei.

RECONDIȚIONARE

Suprafețele anterior vopsite care necesită
reparații se pregătesc corespunzător
după care se procedează ca mai sus.

USCARE

La 20°C: între straturi, 4–6 ore.

CONSUM SPECIFIC

Maxim 16 m²/litru/strat; cifrele
sunt orientative și pot depinde de
calitatea suprafeței sau de condițiile
atmosferice la momentul aplicării.

ÎNȚREȚINEREA UNELTELOR

Imediat după utilizare se spală cu apă.
Se va îndepărta cât mai mult produs de
pe unelte înainte de spălarea acestora.

DEPOZITARE ȘI PĂSTRARE

60 de luni de la data fabricației, în ambalajele
originale, închise ermetic, la temperaturi
cuprinse între 5–30°C, ferite de surse
radiante de căldură. A se feri de îngheț!

AMBALARE

Disponibil în cutii de 1 L; 2,5 L și 5 L.



Culori si idei
culoarea potrivita pentru orice idee

Splaiul Unirii nr. 8,
bl. B4, parter, București
021 313 63 33
0728 501 403
office@culorisiidei.ro
www.culorisiidei.ro

Distribuitor oficial AkzoNobel



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd. Regiei, nr. 6D, parter, Sector 6, București
Tel: 021 528 05 03/04/05 • Fax: 021 528 05 02
www.akzonobel.com

! Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu beți, nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.

! Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la 8.10.2012. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații suplimentare privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.