

DULUX TRADE Diamond Matt

Vopsea lavabilă de interior,
bază pentru sistemul de nuanțare

Emulsie de copolimer acrilic pe bază de apă,
pentru decorarea suprafețelor interioare.

Recomandată pentru suprafețe minerale pregătite
corespunzător: beton, tencuieli, gleturi, plăci de
gipscarton. Vopseaua are o foarte mare rezistență
la uzură (de 10 ori mai mare ca Dulux Trade Vinyl
Matt), petele putând fi îndepărtate cu ușurință fără
a afecta culoarea sau aspectul inițial al suprafeței.
Este disponibilă în variantele: light, medium și extradeep.

ASPECT

Mat.

CULOARE

A se vedea cartela de culori.

COLORARE

În sistemul de nuanțare Dulux,
în peste 10.000 de nuanțe.

MOD DE APLICARE

Se aplică cu pensula, cu rola sau prin
pulverizare. Suprafețele trebuie să fie uscate
și curate (fără pete de ulei, grăsimi sau
praf). Suprafețele nerezistente, exfoliate
sau crăpate din zugrăvelile vechi se îndalătură
prin decapare sau prin șlefuire. Eventualele
defecte ale pereților trebuie reparate
și nivelate cu mortar sau glet. Suprafețele noi
de tencuială se vor finisa după 3–4 săptămâni
(grad de umiditate < 15%). După caz, supra-
fețele suport se vor amorsa cu un strat de
vopsea diluată Diamond Matt Pentru amor-
sare, vopseaua se va dilua în funcție de tipul
suprafeței și metoda de aplicare, astfel:

- pentru suprafețele noi în aplicare cu pen-
sula sau rola – 1 parte apă / 10 părți vopsea;
- pulverizare convențională
1 parte apă / 5 părți vopsea.

Produsul se omogenizează foarte bine înainte
de utilizare și pe tot parcursul acesteia.

Temperatura suprafeței, a vopselei și a
mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă
între 5–30°C. Umiditatea mediului ambiant
nu trebuie să depășească 65%.

SISTEM DE STRATURI RECOMANDAT

Se vor aplica 2 straturi de vopsea Dulux
Trade Diamond Matt respectarea
unui timp de uscare de 4–6 ore între
straturi, în funcție de temperatură și
umiditate. (Atenție: pentru anumite nuanțe,
mașina de nuanțat va indica aplicarea
a 3 straturi de vopsea nediluată).

Dacă suprafața a
fost vopsită anterior
tot cu aceeași
culoare Diamond
Matt este necesar un
singur strat de vopsea.
Rezistența maximă la
uzură se va obține după 7
zile de la aplicarea vopselei.

Petele de murdărie se pot
îndepărta cu ușurință folosind
imediat o cârpă moale, apă și săpun.
Frecarea insistentă sau folosirea de materiale
abrazive pentru îndepărtarea petelor va
deteriora aspectul mat al vopselei.

RECONDIȚIONARE

Suprafețele anterior vopsite care necesită
reparații se pregătesc corespuanzător
după care se procedează ca mai sus.

USCARE

La 20°C: între straturi, 4–6 ore.

CONSUM SPECIFIC

Maxim 16 m²/litru/strat; cifrele
sunt orientative și pot depinde de
calitatea suprafeței sau de condițiile
atmosferice la momentul aplicării.

ÎNȚREȚINEREA UNELTELOR

Imediat după utilizare se spală cu apă.
Se va îndepărta cât mai mult produs de
pe unelte înainte de spălarea acestora.

DEPOZITARE ȘI PĂSTRARE

60 de luni de la data fabricației, în ambalajele
originale, închise ermetic, la temperaturi
cuprinse între 5–30°C, ferite de surse
radiante de căldură. A se feri de îngheț!

AMBALARE

Disponibil în cutii de 2,5 L și 5 L.



Culori si idei
culoarea potrivita pentru orice idee

Splaiul Unirii nr. 8,
bl. B4, parter, București
021 313 63 33
0728 501 403
office@culorisiidei.ro
www.culorisiidei.ro

Distribuitor oficial AkzoNobel

! Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu beți, nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu
pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru
depozitarea alimentelor.

! Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la 2.11.2011. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu
întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații suplimentare privind protejarea sănătății și a
mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd. Regiei, nr. 6D, parter, Sector 6, București
Tel: 021 528 05 03/04/05 • Fax: 021 528 05 02
www.akzonobel.com