

HAMMERITE Email

Email special pentru suprafețe metalice

Email sintetic pe bază de solvent organic, cu adaos de pigmenți anticorozivi ce conferă produsului aplicat o rezistență mare la intemperii. Email special, cu formulă unică, destinat vopsirii suprafețelor feroase și neferoase. Tehnologia DUAL TECH conferă dublă protecție, atât împotriva apei (efect repelent) cât și a ruginii. Se poate aplica direct pe rugină. Conferă suprafețelor o protecție de până la 8 ani împotriva coroziunii precum și un aspect decorativ deosebit.

ASPECT

„Lovitură de ciocan”, „Lucios” și „Forjat”.

CULOARE

A se vedea cartela de culori.

MOD DE APLICARE

Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi sau praf). Eventualele urme vechi de vopsea se vor curăța folosind o perie de sârmă sau o hârtie abrazivă. Pentru degresare se va folosi o soluție de apă cu detergent și apoi se va clăti cu apă. Grundul se va aplica într-un singur strat, cu pensula sau prin pulverizare.

Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Nu se diluează!

Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5–30°C. Umiditatea mediului ambiant nu trebuie să depășească 65%.

SISTEM DE STRATURI RECOMANDAT

Pentru suprafețe metalice feroase 2 straturi groase, la interval de 6 ore între straturi.

Pentru suprafețe metalice neferoase: 1 strat de Grund Special Hammerite după care, la un interval de 2 ore, 2 straturi groase de Email Hammerite ca mai sus.

RECONDIȚIONARE

Pe suprafețele vopsite anterior este indicată efectuarea unui test și dacă Emailul Hammerite are efect decapant, stratul vechi de vopsea se va îndepărta integral. Suprafața se va șlefui și apoi se va finisa cu Email Hammerite.

USCARE

La 20°C:
la atingere –
2 ore; în profunzime – 6 ore; între straturi: 6 ore.

CONSUM SPECIFIC

7 m²/litru/strat;
cifrele sunt orientative și pot depinde de calitatea suprafeței sau de condițiile atmosferice la momentul aplicării.

ÎNTREȚINEREA UNELTELOR

Imediat după utilizare se spală cu diluant Hammerite. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

DEPOZITARE ȘI PĂSTRARE

60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5–30°C, ferite de surse radiante de căldură sau scânteie.

AMBALARE

Disponibil în cutii de 0,75 L și 2.5 L (5 L pentru anumite culori din gama Hammerite cu aspect „Lovitură de ciocan”).



Culori si idei
culoarea potrivita pentru orice idee

Splaiul Unirii nr. 8,
bl. B4, parter, București
021 313 63 33
0728 501 403
office@culorisiidei.ro
www.culorisiidei.ro

Distribuitor oficial AkzoNobel

! Produs inflamabil! Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu beți, nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.

! Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la 10.05.2011. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. A se consulta și fișele tehnice ale produselor Diluant Hammerite și Grund Hammerite. Pentru informații suplimentare privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd. Regiei, nr. 6D, parter, Sector 6, București
Tel: 021 528 05 03/04/05 • Fax: 021 528 05 02
www.akzonobel.com