

SADOLIN Samba

Lac translucid monocomponent pentru lemn

Lac monocomponent, pe bază de rășină alchidică în solvent organic. Recomandat pentru finisarea suprafețelor lemnoase la interior: parchet, pardoseli, balustrade sau alte elemente supuse traficului și uzurii. Formează o peliculă lucioasă sau semilucioasă, cu rezistență sporită la exploatare în condiții de trafic normal și intens precum și la detergenți sau alte produse de curățare pe bază de alcooli. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

ASPECT

Lucios și semilucios.

CULOARE

Incolor.

COLORARE

Culorile disponibile se pot amesteca între ele în orice raport (variantele incoloră nu trebuie să fie în proporție mai mare de 30% în amestecul final).

MOD DE APLICARE

Se aplică pe lemnul curat, perfect uscat și sănătos (umiditate sub 18%). Eventualele pete de rășină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic.

Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 15–30°C. Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea produsului sub directă acțiune a razelor solare.

Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Se aplică cu pensula sau cu rola specială pentru lac, în direcția fibrelor lemnului.

SISTEM DE STRATURI RECOMANDAT

Se vor aplica 3–4 straturi Sadolin Samba astfel: primul strat diluat cu 10% diluant sintetic urmat de 2–3 straturi în funcție de gradul dorit de rezistență la trafic.

RECONDIȚIONARE

Suprafețele anterior vopsite sau cu pelicula de lac exfoliată se decapează și se șlefuiesc până la lemn curat și sănătos după care se procedează ca mai sus.

Suprafețele anterior lăcuite cu pelicula de lac intactă se vor șlefui ușor, se va îndepărta praful astfel rezultat și se va aplica Sadolin Samba în unul sau două straturi.

USCARE

La 20°C: la atingere – între 4 și 6 ore; în profunzime – între 8 și 10 ore; între straturi – 10 ore; rezistențele fizicomecanice la trafic intens și acțiuni exterioare se obțin după 5–7 zile de la aplicare.

CONSUM SPECIFIC

8–10 m²/litru/strat; cifrele sunt orientative și pot depinde de esența lemnului, calitatea suprafeței sau de condițiile atmosferice la momentul aplicării.

ÎNȚREȚINEREA UNELTELOR

Imediat după utilizare se spală cu diluant sintetic. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

DEPOZITARE ȘI PĂSTRARE

60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5–30°C, ferite de surse radiante de căldură și flacără deschisă.

AMBALARE

Disponibil în cutii de 0,75 L; 2,5 L și 5 L.



! Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu beți, nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.

! Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la 7.04.2011. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații suplimentare privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.

Culori si idei
culoarea potrivita pentru orice idee

Splaiul Unirii nr. 8,
bl. B4, parter, București
021 313 63 33
0728 501 403
office@culorisiidei.ro
www.culorisiidei.ro

Distribuitor oficial AkzoNobel



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd. Regiei, nr. 6D, parter, Sector 6, București
Tel: 021 528 05 03/04/05 • Fax: 021 528 05 02
www.akzonobel.com